



تأثیر افزودن آهک و خاکستر بادی بر مقاومت تک‌محوری خاک‌های سیلتی

سدید فرح بخش^{۱*}، مریم حق بین^۲، امیر حسین اقبالی^۳

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
- ۲- استادیار گروه عمران- ژئوتکنیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
- ۳- استادیار گروه عمران- ژئوتکنیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

*Sadid.fa@gmail.com

ارسال: اردیبهشت ۹۸ پذیرش: خرداد ماه ۹۸

چکیده

شناسایی خاک‌های ضعیف زیر شالوده‌ی سازه‌ها و یا بستر راه‌ها و سپس تثبیت آن‌ها از مهمترین اصول مهندسی ژئوتکنیک برای دست‌یابی به طرحی ایده‌آل تلقی می‌گردد. خاک‌های سیلتی از نقطه‌نظر چسبندگی و همچنین زاویه اصطکاک داخلی، مصالح مناسبی در مهندسی عمران اعم از سازه و راه محسوب نمی‌گردند. آهک به عنوان یکی از اصلی‌ترین افزودنی‌هایی که توانایی بهبود رفتار خاک‌های ریزدانه را دارد از دیرباز مورد توجه قرار داشته است. در کنار آن استفاده از مواد زائد صنعتی مانند خاکستر بادی به دلیل حضور ترکیباتی از سیلیس، آلومینیوم و آهن به عنوان مکمل آهک نیز می‌تواند هم از نظر رفتاری و هم از نظر اقتصادی کمک شایانی به بهبود مشخصات نهایی خاک مورد مطالعه داشته باشد. نظر به گسترش ساخت و ساز در سال‌های اخیر در منطقه شهریار واقع در غرب استان تهران و وسعت قابل توجه زمین‌های دارای خاک با طبقه‌بندی ML (سیلت با حد روانی کم)، در این تحقیق از خاک این منطقه به عنوان منابع قرضه در تعیین و تخمین افزایش مشخصات خاک سیلتی تقویت شده با آهک و خاکستر بادی تحت آزمایش تک‌محوری استفاده شد. نتایج آزمایش‌ها نشان از رشد قابل توجه مقاومت تک‌محوری خاک سیلتی منطقه مورد مطالعه در اثر افزودن آهک و خاکستر بادی به میزان مشخص دارد. همچنین روند تغییرات مشخصات مکانیکی خاک سیلتی تقویت شده از نظر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که مبین بهبود قابل توجه این دو مشخصه در خاک منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: خاک‌های سیلتی، مقاومت تک‌محوری، تثبیت، آهک، خاکستر بادی، منطقه‌ی شهریار

۱- مقدمه

بحث بهسازی خاک هم در شالوده سازه‌ها و هم در بستر راه‌ها با توجه به پیشرفت علمی مهندسی عمران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بعضاً خاک‌های طبیعی موجود در محل پروژه‌های عمرانی به لحاظ خصوصیات مهندسی، برای تحمل نیروی وارده مناسب نیستند؛ به عنوان مثال در بسیاری از مواقع لایه‌های فوقانی و یا حتی تحتانی خاک مطلوب نبوده و باید برداشته شده و با خاکی مناسب جایگزین شوند اما این امر در پروژه‌هایی مانند راهسازی و علی‌الخصوص ساختمانی صرفه اقتصادی نداشته و به سبب مشکل دسترسی به منابع قرضه مناسب، منطقی نمی‌باشد. در چنین شرایطی اصلاح خاک به شیوه‌های مختلف به عنوان

راهکاری موثر مطرح می‌شود. یکی از راه‌های مقابله با مشکلات این نوع خاک‌ها، تثبیت خاک است. تثبیت خاک شامل فعالیت‌هایی است که در نتیجه آنها مشخصات مهندسی خاک بهبود یافته و به ویژگی‌های موردنظر نزدیک می‌شود. این اقدامات باعث افزایش مقاومت، کاهش تورم، کاهش نفوذپذیری، افزایش کارایی و اثرات سودمند دیگر می‌شود [۱].

در تثبیت با مصالح، استفاده از آهک بسیار متداول است. آهک به دلیل دامنه وسیع، قیمت مناسب، در دسترس بودن و اثرات دائمی در طیف گسترده‌ای از خاک‌ها کاربرد زیادی دارد. همچنین خاکستربادی به عنوان ماده زائد حاصل از نیروگاه‌های حرارتی، خاصیتی برای استفاده در صنعت ندارد پس اگر بتوان شرایطی را فراهم کرد که از این مواد، به دلیل وجود خاصیت پوزولانی، در بحث تثبیت خاک استفاده شود، می‌تواند از نظر زیست محیطی و اقتصادی مفید واقع شود [۱].

وجود رس‌ها در واکنش با آهک بر امر تثبیت تأثیر بسزایی دارد ولی در زمینه خاک‌های فاقد چسبندگی یا با چسبندگی کم مانند خاک‌های سیلتی تثبیت خاک با آهک کیفیت واقعی خود را بروز نمی‌دهد. از سوی دیگر کاهش زمان تثبیت خاک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها در انجام پروژه‌ها شود. از فاکتورهایی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است استفاده از ماده‌ای می‌باشد که به کمک آن بتوان علاوه بر کاهش زمان تثبیت، مقاومت طرح را نیز بالاتر برد و عملکرد کاملی از طرح تثبیت خاک سیلتی بدست آورد. پژوهش‌هایی که پیش از این بر روی خاک‌های رسی و خاک‌های سیلتی در ترکیب با آهک انجام شده است، حاکی از تسریع و مقاومت بهتر این طرح‌ها در زمان اضافه شدن خاکستربادی می‌باشد و این تأثیر مثبت سبب شد تا برای بهسازی خاک مورد نظر از آهک و خاکستربادی استفاده شود. علاوه بر اینها توجه به قیمت کم و صرفه اقتصادی خاکستربادی در قیاس با دیگر مکمل‌های آهک و سیمان برای تثبیت خاک همگی از عوامل موثر بر انتخاب این مصالح برای بهسازی خاک می‌باشد [۱].

نظر به گسترش ساخت و ساز در سال‌های اخیر در منطقه شهریار واقع در غرب استان تهران و وسعت قابل توجه زمین‌های دارای خاک با طبقه‌بندی ML (سیلت با حد روانی کم) در این نواحی، از خاک این منطقه به عنوان منابع قرضه برای انجام آزمایش‌ها استفاده شد.

۲- مصالح مورد استفاده

۲-۱- آهک

استفاده از آهک در تثبیت خاک‌ها به عنوان یک روش بهسازی اقتصادی به طور گسترده انجام می‌پذیرد. اضافه کردن آهک به خاک باعث به وجود آمدن واکنش‌هایی می‌شود که این واکنش‌ها باعث ایجاد بهبود در خواص اولیه خاک می‌شوند و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود [۱]:

- الف) کاهش حد روانی
- ب) افزایش حد خمیری
- ج) کاهش نشانه خمیری
- د) افزایش حد انقباض
- ه) افزایش کارایی
- و) بهبود خواص مقاومتی خاک
- ز) کاهش تورم

آهک با بروز فعل و انفعالات شیمیایی اثرات مهمی بر روی مشخصات فنی خاک‌ها می‌گذارد. اضافه کردن آهک به خاک‌های ریزدانه باعث بروز چندین واکنش نظیر واکنش تبادل یون‌های مثبت، واکنش تجمع و واکنش شیمیایی می‌شود. شدت نسبی این

واکنش‌ها بستگی به خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک به ویژه نوع کانی‌های رسی، یون‌های سدیم قابل جایگزین شدن، آهن قابل ترکیب، نسبت سیلیس به آلومین و درجه هوازگی خاک دارد.

عوامل مختلفی بر انجام واکنش خاک و آهک مؤثر هستند، از جمله این موارد می‌توان به میزان رس اشاره کرد. اگر میزان رس از حد مشخصی کمتر باشد، واکنش‌ها انجام نمی‌شود؛ به همین علت وجود رس کافی برای انجام واکنش لازم است. می‌توان گفت باید حداقل ۲۵ درصد خاک از الک شماره ۲۰۰ عبور کند تا تثبیت با آهک ثمربخش باشد [۱]. همچنین میزان PH محیط مهم است، به طوریکه باید حداقل مقدار PH از ۱۰ بیشتر باشد تا باعث انجام واکنش بین آهک و رس شود [۱]. در برخی از مراجع حداقل مقدار PH برای انجام واکنش بین آهک و رس ۱۲/۴ بیان شده است. در ضمن نوع و غلظت کاتیون‌های موجود در محیط و نوع کانی رسی نیز اهمیت دارد [۲].

۲-۱-۱- واکنش‌های آهک و خاک

در جریان تثبیت خاک با آهک سه نوع فعل و انفعال شیمیایی بین خاک و آهک در مجاورت آب به وقوع می‌پیوندد که عبارتند از [۳]:


الف) واکنش تبادل یونی، مجتمع شدن و لخته شدن

ب) کربناته شدن

ج) واکنش پوزولانی

الف) واکنش تبادل یونی، مجتمع شدن و لخته شدن :

اصولاً واکنش تبادل یون‌های مثبت بین آهک و خاک آنی بوده و به مجرد تماس آهک با اکثر خاک‌های ریزدانه حاصل می‌شود. واکنش تبدالی معمولاً باعث بروز تغییرات مهمی در مشخصات فیزیکی و شیمیایی رس می‌شود. این واکنش باعث تغییر ساختار خاک از مجتمع به موازی می‌شود. مکانیزم این واکنش در شکل (۱) نشان داده شده است [۱].



شکل ۱- مکانیزم تبادل کاتیونی (Yazici, 2004)

ب) کرناته شدن :

کرناته شدن واکنش کوتاه مدت و مضر است که باعث جلوگیری از انجام واکنش‌های دیگر شده و خاصیت خمیری خاک را افزایش می‌دهد. اگر رس خاصیت پوزولانی نداشته باشد یا میزان آهک زیاد باشد، کرناته شدن اتفاق می‌افتد [۴]. کرناته شدن باعث کاهش آهک محیط، در نتیجه کاهش مقاومت و سایر فواید آهک می‌شود.

ج) واکنش پوزولانی:

واکنش پوزولانی یک واکنش بلندمدت است. شرط لازم جهت فعال شدن مواد سیمانی اضافه شده به محیط، حل شدن سیلیکا و آلومینای خاک است. عامل دیگری که به حل شدن این مواد کمک می‌کند، درجه کریستالی کانی‌ها و اندازه ذرات است. واکنش پوزولانی، ذرات ریزدانه خاک را به هم می‌چسباند و ذرات درشت‌دانه حاصل می‌کند [۴]. بطور خلاصه می‌توان گفت تبادل کاتیونی و مجتمع شدن باعث افزایش حد انقباض و حد خمیری و کاهش حد روانی و بهبود کارایی خاک می‌شوند و واکنش پوزولانی باعث تشکیل ژل‌های هیدراته و افزایش قابل ملاحظه مقاومت در درازمدت می‌شود. تبادل کاتیونی و واکنش پوزولانی باعث کاهش تورم خاک می‌شوند [۵]. خاک‌ها را می‌توان از نظر واکنش با آهک به دو گروه تقسیم‌بندی کرد:

الف) خاک‌های واکنش‌زا**ب) خاک‌های بدون واکنش**

خاک‌های واکنش‌زا خاک‌هایی هستند که پس از تثبیت با آهک و عمل آمدن به مدت ۲۸ روز در گرمای ۲۰ درجه سانتیگراد بیش از ۳/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع افزایش مقاومت فشاری محدود نشده از خود نشان دهند و خاک‌های بدون واکنش خاک‌هایی هستند که افزایش مقاومتشان در شرایط مشابه کمتر از ۳/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد. اگر چه افزودن آهک به خاک‌های بدون واکنش ممکن است که باعث شود تغییرات محسوسی در خواص خمیری خاک‌ها ایجاد شود، اما صرف نظر از نوع و درصد آهک مصرفی همچنین شرایط عمل آوری مخلوط، این تغییرات باعث ایجاد واکنش پوزولانی در خاک‌های بدون واکنش نمی‌شود. آهک معمولاً با اغلب خاک‌هایی که دامنه خمیری آنها بین ۱۰ تا ۵۰ درصد است واکنش می‌دهد. عموماً خاک‌های با دامنه خمیری کمتر از ۱۰ نیاز به پوزولان برای ایجاد واکنش با آهک دارند. پوزولان‌هایی مانند خاکستر بادی، سرباره‌ی کوره‌ی آهن‌گدازی و شیشه‌های رسی منبسط شده می‌توانند برای این منظور بکار روند [۶].

۲-۲- خاکستر بادی

خاکستر بادی ماده‌ای زائد است که از سوختن ذغال سنگ به ویژه در نیروگاه‌ها حاصل و در فیلترها به صورت غبار تهیه می‌شوند. این ماده یک گرد بسیار ریزدانه است که ترکیبی از سیلیس، آلومینیوم، اکسیدها و قلیاهای مختلف می‌باشد. این ماده دارای طبیعت پوزولانی بوده و می‌تواند با آهک هیدراته واکنش داده و فرآیند سمانتاسیون بوجود آورد. به همین علت مخلوط آهک و خاکستر بادی می‌تواند برای پایدار نمودن اساس و زیراساس جاده‌ها و همچنین بهبود خاک زیر سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول از خاکستر بادی در بهبود مقاومت بتن بهره گرفته می‌شود. گاهی با اضافه کردن آن در کنار سیمان و گاهی به عنوان جایگزین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایش‌های انجام شده بر روی مقاومت فشاری بتن قبل و بعد از اضافه شدن خاکستر بادی مبین بالا رفتن مقاومت فشاری بتن تا مقدار ۶۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد. البته ثبات کیفیت خاکستر بادی در بهبود خواص مقاومتی آن اهمیت فراوان دارد که در این خصوص استاندارد ASTM C618 و یا استاندارد BS 3892 ضوابط سختگیرانه‌ای برای حداقل کیفیت مورد تایید خاکسترهای بادی با مشخصات مختلف وضع کرده است. انواع خاکستر بادی بر اساس استاندارد ASTM C618 بر اساس زیر می‌باشد:

گروه C: خاکستر بادی با خاصیت خود گیرشی

گروه F: خاکستر بادی با فعالیت پوزولانی

اندازه ذرات خاکستر بادی در دامنه‌ای حدود نیم الی سیصد میکرون قرار دارند. به عنوان مثال طبق ضوابط استانداردهای مطرح شده باید ۹۰ درصد از اندازه ذرات خاکستر بادی گروه F کوچکتر از ۴۵ میکرون باشند. چگالی نسبی این ماده نیز بر اساس ماده اولیه تولید کننده آن متغیر و بین ۲/۲ تا ۲/۹۴ گزارش شده که بطور متوسط چگالی مخصوص معادل ۲/۵ را می‌توان به آن نسبت داد. مزایای استفاده از خاکستر بادی را در تثبیت خاک می‌توان به شرح زیر نام برد:

الف) افزودن درصد کمی از آهک و یا سیمان تا حد زیادی مقاومت آن را بهبود می‌بخشد.


ب) با اضافه کردن خاکستر بادی پایداری افزایش می‌یابد.

ج) اختلاط آن با خاک باعث کاهش شکل پذیری و خصوصیات پلاستیسیته زیر اساس می‌شود.

۳-۲ - مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک پایه

۱-۳-۲ - دانه بندی

آزمایش دانه بندی به روش الک و هیدرومتری بر اساس استاندارد شماره ASTM D421 و ASTM D422 انجام پذیرفته است. که نتایج آن در شکل (۲) قابل ملاحظه می‌باشد.



شکل ۲- منحنی دانه بندی خاک پایه مورد استفاده در این پژوهش


۲-۳-۲ - حدود اتربرگ

آزمایش تعیین حدود اتربرگ خاک طبق استاندارد ASTM D4318 انجام پذیرفته و مقدار شاخص پلاستیسیته بدین صورت بدست آمده است:

$$PI = LL - PL = 23.77 - 21.79 = 1.98$$

۳-۳-۲ - تراکم

آزمایش تراکم استاندارد مطابق استاندارد ASTM D698 انجام پذیرفته است. که نتایج در شکل (۳) قابل ملاحظه می‌باشد.



شکل ۳- منحنی آزمایش تراکم (رابطه بین وزن مخصوص خشک و درصد رطوبت) خاک پایه

۲-۳-۴- مقاومت فشاری تک محوری

این آزمایش بر اساس دستورالعمل استاندارد ASTM D2166 بر روی نمونه های خاک تثبیت شده با مقدار ۰٪، ۳٪ و ۵٪ آهک و ۰٪، ۴٪ و ۸٪ خاکستریادی در بازه های یک، هفت و بیست و هشت روزه بر حسب رطوبت بهینه حداکثر هر نمونه انجام پذیرفته است تا بهترین نمونه که باعث مناسب ترین مقاومت فشاری تک محوری می گردد را به عنوان درصد اختلاط بهینه معرفی نماید. نمونه ی تحت آزمایش تک محوری در شکل (۴) قابل ملاحظه است.




شکل ۴- تصویر گسیختگی نمونه تحت آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

۳- نتایج

۳-۱- مقاومت فشاری تک محوری یک روزه

شکل (۵) نتایج حاصل از انجام آزمایش تک محوری بر روی نمونه های مورد مطالعه را با حضور آهک و خاکستریادی با نسبت های اختلاط مختلف در مدت زمان عمل آوری یک روزه نمایش می دهد.




شكل ۵- نتايج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری نمونه های یک روزه با نسبت های اختلاط مختلف

شكل (۵) که رفتار نمونه های مورد مطالعه را با حضور آهک و خاکستربرادی با نسبت های اختلاط مختلف در مدت زمان عمل آوری یک روزه مدنظر قرار داده است، نشان دهنده رشد مقاومت فشاری تک محوری نمونه های تثبیت شده نسبت به خاک اصلی حتی در مدت زمان عمل آوری یک روز می باشد. بیشینه مقاومت فشاری تک محوری بدست آمده حاصل از افزودن ۵٪ آهک و ۸٪ خاکستربرادی است که به رقمی در حدود ۱۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده است، این در حالی است که مقاومت خاک اصلی حدود ۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد که مبین رشد صد درصدی مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده پس از یک روز عمل آوری است. موضوع افزایش مقاومت فشاری در مابقی نسبت های اختلاط نیز به چشم می خورد. گرچه نسبت فوق به عنوان بیشینه مقاومت فشاری تک محوری یک روزه معرفی گردید اما لازم به ذکر است که مابقی نسبت های اختلاط نیز نمودی نزدیک به هم داشته اند و به صورت کلی رفتار مقاومتی خاک، در اثر افزودن افزودنی ها با درصدهای مختلف، در مدت زمان عمل آوری یک روزه از حدود ۱/۵ برابر تا حدود ۲ برابر مقاومت خاک پایه افزایش پیدا کرده است. دلیل نزدیکی نتایج مقاومت های فشاری تک محوری بدست آمده به یکدیگر، زمان عمل آوری ناکافی برای انجام فعل و انفعالات بین خاک و مواد افزودنی می باشد که این روند در زمان های عمل آوری بیشتر سرعت و شتاب سریع تری به خود خواهد گرفت که در بخش های ۲-۲-۴ و ۲-۴-۳ و ۳-۲-۴ مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۳ - مقاومت فشاری تک محوری هفت روزه

در شكل (۶) رفتار نمونه های مورد مطالعه را با حضور آهک و خاکستربرادی با نسبت های اختلاط مختلف در مدت زمان عمل آوری هفت روزه ارائه شده است.




شکل ۶- نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های هفت روزه با نسبت‌های اختلاط مختلف

شکل (۶) که رفتار نمونه‌های مورد مطالعه را با حضور آهک و خاکستر بادی با نسبت‌های اختلاط مختلف در مدت زمان عمل‌آوری هفت روزه مدنظر قرار داده‌است، نشان دهنده رشد چند برابری مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های تثبیت شده نسبت به خاک اصلی در مدت زمان عمل‌آوری هفت روزه هستند. بیشینه مقاومت فشاری تک‌محوری بدست آمده حاصل از افزودن ۵٪ آهک و ۸٪ خاکستر بادی است که به رقمی در حدود ۳۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده است، این در حالی است که مقاومت خاک اصلی حدود ۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد که مبین رشد بیش از پنج برابری مقاومت فشاری تک‌محوری خاک تثبیت شده پس از هفت روز عمل‌آوری دارد. لازم به ذکر است که مقاومت بدست آمده در قیاس با مدت زمان عمل‌آوری یک روزه حدود ۲/۵ برابر شده‌است. موضوع افزایش مقاومت فشاری در مابقی نسبت‌های اختلاط نیز به چشم می‌خورد. به صورت کلی رفتار مقاومتی خاک، در اثر افزودن افزودنی‌ها با درصد‌های مختلف، در مدت زمان عمل‌آوری هفت روزه از حدود ۱/۵ برابر تا بیش از ۵ برابر مقاومت خاک اولیه بوده؛ اما همچنان حضور زمان عمل‌آوری بیشتر برای انجام فعل و انفعالات دقیق‌تر بین خاک و مواد افزودنی می‌تواند نمو مشخصات مقاومتی خاک را افزایش دهد که این روند در زمان عمل‌آوری بیست‌وهشت روزه و در بخش ۳-۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

۳-۳ - مقاومت فشاری تک‌محوری بیست‌وهشت روزه

شکل (۷) رفتار نمونه‌های مورد مطالعه را با حضور آهک و خاکستر بادی با نسبت‌های اختلاط مختلف در مدت زمان عمل‌آوری بیست‌وهشت روزه نمایش داده‌است.



شکل ۷- نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های ۲۸ روزه با نسبت‌های اختلاط مختلف

باتوجه به شکل (۷) بیشینه مقاومت بدست آمده پس از بیست و هشت روز عمل آوری به حدود ۴۷ کیلوگرم بر سانتیمترمربع رسیده است که ناشی از ترکیب خاک اصلی همراه با ۵٪ آهک و ۸٪ خاکستر بادی می‌باشد این ارتقای مقاومت در قیاس با مقدار مقاومت خاک اصلی که حدود ۶ کیلوگرم بر سانتیمترمربع می‌باشد رقم قابل توجه‌ای است.

نکته قابل استنتاج دیگر آن است که هر چند مقادیر بیشینه مقاومت متناظر با افزودن مقادیر به ترتیب ۳٪ و ۵٪ برای آهک به تنهایی با ۴٪ و ۸٪ برای خاکستر بادی به تنهایی به خاک پایه تقریباً برابرند اما کرنش متناظر با مقاومت بیشینه در موارد استفاده از آهک بیشتر بوده و نمونه‌ها شکل‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند. این روند از بررسی و مقایسه در رفتار سایر نمونه‌ها نیز قابل نتیجه‌گیری است به گونه‌ای که می‌توان چنین عنوان نمود که افزودن آهک بدون تغییر محسوس در شکل‌پذیری خاک و یا اندکی افزایش آن موجب بالا رفتن مقاومت خاک سیلتی می‌شود اما افزودن خاکستر بادی ضمن بالا بردن مقاومت بیشینه موجب کاهش شکل‌پذیری می‌گردد.

از نکات قابل تامل دیگری که از شکل (۷) نتیجه می‌شود آن است که مقاومت نهایی بدست آمده هنگام استفاده از آهک به صورت مجزا، کمتر از زمانی بوده است که از حضور خاکستر بادی، به عنوان مکمل آهک، کمک گرفته شده است. یعنی همانطور که اشاره شد در اثر افزودن تنها ۳٪ آهک به خاک سیلتی مورد بحث، مقاومت فشاری به رقمی حدود ۱۶ کیلوگرم بر سانتیمترمربع رسیده است و همچنین در اثر افزودن تنها ۵٪ آهک مقاومت فشاری به حدود ۱۹ کیلوگرم بر سانتیمترمربع نزدیک شده است، که به ترتیب ۲/۵ و ۳ برابر مقاومت نهایی بدست آمده نسبت به مقاومت خاک پایه می‌باشد. اما هنگامی که همراه افزودن آهک از اضافه نمودن خاکستر بادی به مخلوط کمک گرفته شده نتایج قابل توجه‌ای بدست آمده است، به عنوان مثال زمانی که از نسبت‌های اختلاط آهک و خاکستر بادی به صورت توأمان و به ترتیب به میزان ۳٪ و ۴٪ استفاده شده مقدار مقاومت حداکثر نمونه به ۲۷ کیلوگرم بر سانتیمترمربع رسیده که مبین نمو ۴/۵ برابری مقاومت بدست آمده در قیاس با شرایط خاک پایه است.

۳-۴- تأثیر مدت زمان عمل آوری بر مقادیر مقاومت فشاری تک محوری


بررسی نتایج مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های تثبیت شده با آهک و خاکستر بادی در مدت زمان‌های مختلف عمل آوری نشان دهنده بهبود مقاومت تک محوری خاک تثبیت شده با گذشت زمان می‌باشد که به دلیل وجود زمان کافی برای فعالیت پوزولانی بین افزودنی‌ها و خاک مورد مطالعه با یکدیگر بوده است؛ یعنی نمونه‌هایی که در مدت بیست و هشت روز عمل آوری شده‌اند مقاومت بیشتری را نسبت به نمونه‌های هفت روزه و به همین ترتیب نمونه‌های هفت روزه نیز مقاومت بیشتری را نسبت به نمونه‌های یک روزه از خود نشان می‌دهند. همچنین می‌توان بیان داشت که حتی با گذشت تنها یک روز از زمان عمل آوری نمونه‌ها، مقاومت بیشتری نسبت به قبل از تثبیت خاک با آهک و خاکستر بادی پدید آمده است. این مقدار بین ۶۰٪ تا ۸۰٪ مقاومت حداکثری نمونه‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که در مدت زمان عمل آوری بیست و هشت روزه، برخلاف مدت زمان‌های عمل آوری یک روزه و هفت روزه، فعالیت‌های بین خاک و افزودنی‌ها تقریباً شکل نهایی به خود گرفته و درصد بالایی از مقاومت نهایی خاک تثبیت شده در این مدت بدست می‌آید همچنین تامین مقاومت مورد انتظار از خاک تقویت شده در کمترین زمان، مسئله بسیار مهمی در پیش برد اهداف زمان بندی اجرای سازه‌های مختلف عمرانی خواهد بود، که باید توسط طراح مد نظر قرار گیرد. نتایج جدول (۱) از نقطه نظر نسبت مقاومت فشاری تک محوری بر حسب مدت زمان عمل آوری و به ازای مقادیر مختلف آهک و خاکستر بادی است که در شکل‌های (۸) الی (۱۱) نیز به تفکیک ارائه گردیده است.

جدول ۱- نتایج بهبود مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده با آهک و خاکستر بادی به تفکیک زمان عمل آوری نسبت به خاک پایه

نسبت مقاومت فشاری تک محوری خاک بهسازی شده به خاک پایه			درصد خاکستر بادی	درصد آهک
۲۸ روزه	۷ روزه	۱ روزه		
۴۶/۶۶	۳۰/۵۸	۱۱/۹۱	۸	۵
۳۳/۵۹	۲۰/۹۹	۱۱	۸	۳
۳۲/۷۶	۱۸/۸۶	۱۱/۱۱	۴	۵
۲۶/۹۸	۱۸/۲۱	۱۰/۵۱	۴	۳
۱۸/۸۵	۱۲/۵	۱۰/۱۲	۰	۵
۱۸/۷۹	۱۳	۸/۲	۸	۰
۱۵/۱۹	۸/۸	۷/۶	۴	۰
۱۵/۰۷	۱۲/۱۱	۹/۵۲	۰	۳
۵/۷۶	۵/۷۶	۵/۷۶	۰	۰

۳-۴-۱- تأثیر مدت زمان بر عمل آوری خاکستر بادی

شکل (۸) شرایط نمونه را بدون حضور آهک و تنها با حضور خاکستر بادی با درصد‌های مختلف و تحت زمان‌های عمل آوری متفاوت نشان داده است.




شکل ۸- تأثیر زمان عمل آوری بر مقادیر مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده با خاکستربادی و بدون حضور آهک

همان گونه که از نمودار قابل استنباط است شیب نمودار در حالت یک روز عمل آوری به دلیل عدم شکل گیری صحیح فعالیت های پوزولانی خاکستربادی با خاک ، رشد چندانی در قیاس با مدت زمان های عمل آوری بلندتر به خود نگرفته است. پس از هفت روز عمل آوری، نمودار شیب تندتری نسبت یک روز عمل آوری خاکستربادی دارد که نشان از تقویت فعالیت های بین خاکستربادی و خاک مورد مطالعه می باشد. پس از بیست و هشت روز عمل آوری، تأثیر واقعی حضور خاکستربادی بر روی مقاومت فشاری تک محوری به وضوح قابل لمس است. نمودار در بازه ی ۰٪ الی ۴٪ خاکستربادی شیب صعودی تری نسبت به بازه ی ۴٪ الی ۸٪ دارد که نشان از کافی بودن تأثیر خاکستربادی به میزان ۴٪ بر شکل گیری مقاومت فشاری ایده آل خاک مورد مطالعه می باشد و در صورت افزودن مقدار بیش از ۴٪ روند افزایشی مقاومت فشاری تک محوری به نسبت کمتری ادامه پیدا خواهد نمود.

۳-۴-۲- تأثیر مدت زمان بر عمل آوری آهک


شکل (۹) واقع در صفحه بعد شرایط نمونه را بدون حضور خاکستربادی و تنها با حضور آهک با درصدهای مختلف و تحت زمان های عمل آوری متفاوت نشان داده شده است. با دقت در نمودار قابل مشاهده است طبق انتظارات فعالیت های مقاومتی شکل گرفته بین آهک و خاک مورد مطالعه با گذشت زمان تأثیر بیشتری از خود نمایان می سازد. همچنین در مدت های عمل آوری یک روزه و هفت روزه شیب نمودار، مخصوصاً در نسبت های اختلاط بیش از ۳٪ آهک، تقریباً شرایط یکسانی دارد. با گذشت مدت زمان بیست و هشت روز عمل آوری، گرچه رشد مقاومت فشاری تک محوری در بازه ی ۳٪ الی ۵٪ نسبت به زمان های عمل آوری کوتاه تر رشد بهتری داشته است اما باید بیان شود که در هر سه مدت زمان عمل آوری، نمودار در بازه ی ۰٪ الی ۳٪ شیب صعودی تری دارد. این مسئله به وضوح نشانگر این موضوع است که حضور آهک به میزان ۳٪ شرایط مقاومتی نمونه های مورد بررسی را تا حد بسیار قابل قبولی افزایش داده است، و این میزان، در قیاس با شیب نمودار در بازه ی بیش از ۳٪ آهک ، از کیفیت بیشتری برخوردار است.



شکل ۹- تأثیر زمان عمل آوری بر مقادیر مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده با آهک و بدون حضور خاکستر بادی

۳-۴-۳- تأثیر مدت زمان بر عمل آوری خاکستر بادی توأم با ۳٪ آهک

شکل (۱۰) شرایط نمونه مورد مطالعه را با حضور ۳٪ آهک در کنار درصدهای مختلف از خاکستر بادی و تحت زمان‌های عمل آوری متفاوت نشان داده است.




شکل ۱۰- تأثیر زمان عمل آوری بر مقادیر مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده با خاکستر بادی و ۳٪ آهک

به طور مشخص حضور ۳٪ آهک در کنار درصدهای مختلف از خاکستر بادی به دلیل شکل‌گیری فعالیت‌های پوزولانی، نیاز به زمان کافی برای تقویت مقاومت خاک مد نظر دارد به همین علت در مدت زمان عمل آوری یک روزه تأثیر اضافه نمودن افزودنی‌ها بر مقاومت فشاری تک محوری خاک سیلتی مورد مطالعه ناچیز بوده است. نمودار در مدت زمان عمل آوری هفت روزه شیب صعودی تری را در بازه‌ی ۰٪ الی ۴٪ خاکستر بادی نسبت به بازه‌ی ۴٪ الی ۸٪ تجربه می‌کند، که نشان از کافی بودن ۴٪ خاکستر بادی، در کنار ۳٪ آهک، برای افزایش مقاومت فشاری تک محوری هفت روزه خواهد بود.

در مدت زمان عمل آوری بیست و هشت روزه نمونه‌ها، شیب نمودار تندتر از زمان‌های عمل آوری پیشین گشته و نمودار تقریباً روند یکسانی را به خود گرفته است که به بیان کافی بودن مدت زمان شکل‌گیری فعالیت‌های بین‌افزودنی‌ها و خاک اصلی و در نتیجه تولید مقاومت نهایی می‌پردازد. همچنین نمودار شیب صعودی‌تری را در بازه‌ی ۰٪ الی ۴٪ خاکستر بادی نسبت به بازه‌ی ۴٪ الی ۸٪ تجربه می‌کند، که نشان می‌دهد حضور خاکستر بادی به میزان ۴٪، در کنار ۳٪ آهک، شرایط مقاومتی نمونه‌های مورد بررسی را تا حد بسیار قابل‌قبولی افزایش داده‌است، و این میزان، در قیاس با شیب نمودار در بازه‌ی بیش از ۴٪ خاکستر بادی، از کیفیت بیشتری برخوردار است.

۳-۴-۴- تأثیر مدت‌زمان بر عمل آوری خاکستر بادی توام با ۵٪ آهک

شکل (۱۱) شرایط نمونه مورد مطالعه را با حضور ۵٪ آهک در کنار درصد‌های مختلف از خاکستر بادی و تحت زمان‌های عمل آوری متفاوت مورد بررسی قرار داده‌است.



شکل ۱۱- تأثیر زمان عمل آوری بر مقادیر مقاومت فشاری تک‌محوری خاک تثبیت شده با خاکستر بادی و ۵٪ آهک

به مانند شرایط بند ۳-۴-۳ حضور ۵٪ آهک نیز در کنار درصد‌های مختلف از خاکستر بادی به دلیل شکل‌گیری فعالیت‌های پوزولانی، نیاز به زمان کافی برای تقویت مقاومت خاک مد نظر دارد به همین علت در مدت زمان عمل آوری یک روزه تأثیر اضافه نمودن خاکستر بادی بر مقاومت فشاری تک‌محوری خاک سیلتی مورد مطالعه ناچیز بوده است. نمودار در مدت‌زمان‌های عمل آوری هفت روزه و حتی بیست و هشت روزه در حضور نسبت‌های بیشتری از افزودنی‌ها (نسبت به بند ۳-۴-۳، افزایش ۲٪ آهک بیشتر) شیب تقریباً یکسانی به خود گرفته‌است که نشان می‌دهد پس از گذشت مدت‌زمان کافی از عمل آوری نمونه‌ها رفتار مقاومتی خاک مورد بحث روند متعادلی پیدا کرده است.

۴- نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش‌های مقاومت فشاری تک‌محوری انجام شده بیشترین مقاومت مربوط به نسبت اختلاط ۵٪ آهک و ۸٪ خاکستر بادی به میزان ۴۶/۶۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد، که نشان دهنده رشد هشت برابری نسبت به مقاومت فشاری تک‌محوری خاک سیلتی منطقه‌ی مورد مطالعه می‌باشد، اما باید خاطر نشان شود که با توجه به مسئله‌ی صرفه اقتصادی راه کار ارائه بهبود مشخصات خاک، نسبت اختلاط ۳٪ آهک و ۴٪ خاکستر بادی با توجه به نیل به مقاومت ۲۰/۶۵

کیلوگرم بر سانتیمترمربع و رشد بیش از ۳/۵ برابری مقاومت در قیاس خاک پایه، این نسبت اختلاط است که به عنوان بهینه‌ترین نسبت اختلاط خاک سیلتی منطقه‌ی شهریار با آهک و خاکستر بادی به‌منظور بهبود مشخصات مقاومتی پیشنهاد می‌گردد. در هر صورت لازم به ذکر است که انتخاب درصد اختلاط مناسب به مقدار نیروی وارده از سوی سازه‌ی حادثی بر روی خاک مدنظر بستگی دارد. علاوه بر این مقایسه مقاومت نمونه‌ها در فاصله عمل‌آوری یک تا بیست‌وهشت روز نشان می‌دهد نمونه‌های تثبیت شده با آهک - خاکستر بادی افزایش مقاومت بیشتری را در مقایسه با نمونه‌های تثبیت شده با آهک به‌تنهایی دارند که خود بیانگر تأثیر مثبت خاکستر بادی در بهبود مقاومت بلند مدت خاک است.

همچنین می‌توان نتیجه‌گرفت ترکیب افزودنی‌های تثبیت کننده مورد استفاده در این پژوهش اثرات پرکنندگی بهتر و افزایش دانسیته مناسب‌تر بر خاک سیلتی دارند که سهم افزایش دانسیته با مدت‌زمان افزایش می‌یابد، همچنین ترکیب افزودنی‌های تثبیت کننده مورد استفاده می‌تواند به طور مؤثری سبب بهبود مقاومت فشاری خاک سیلتی شود. از نقطه‌نظر مکانیکی و قابلیت اجرا، ترکیب افزودنی‌های تثبیت کننده مورد استفاده یک طرح اقتصادی و معقول را نتیجه خواهد داد. خاک سیلتی تثبیت شده مقاومت اولیه‌ی بالا و سختی سراسری بالایی دارد و به خوبی می‌تواند نیازهای بستر سازه‌ها و راه‌ها را برآورده کند.

۵- منابع

۱. داس، ب. م. (۱۳۸۳). اصول مهندسی ژئوتکنیک (چاپ هشتم). تهران: مؤسسه انتشاراتی پارس آئین، جلد دوم - مهندسی پی، ترجمه طاحونی.
۲. بهنیا، کامبیز، طباطبایی، امیرمحمد. (۱۳۷۸). مکانیک خاک (چاپ یازدهم). مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۳. هاشمی طباطبایی، آقای آرای، علی. (۱۳۸۷). مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده. نشریه علوم زمین، سال هفدهم، شماره ۶۷.
۴. پژوهشکده حمل‌ونقل. (۱۳۸۸). راهنمای تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها (چاپ دوم). وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل.

4. Hausmann, M.R. (1990). Engineering Principles of Ground Modification. McGraw-Hill. Book. Inc. Yazici, V. (2004). Stabilization of Expansive Clays Using Granulated Blast Furnace Slag (GBFS). GBFS-Lime Combinations and GBFS Cement.

5. Rajasekaran, G. (2005). Sulphate Attack and Ettringite Formation in the Lime and Cement Stabilized Marine Clays. Ocean Engineering, Vol. 32.

6. Hausmann, M.R. (1990). Engineering Principles of Ground Modification. McGraw-Hill. Book. Inc. ASTM C618 , D422 , D421 , D4318 , D2166 & BS 3892